

エポキシフロア接着剤

MODEL: 885008,885016 取扱説明書

文書番号 TBJ-9067

DESCO ASIA

DESCO JAPAN 株式会社

<はじめに>

この度は、エポキシフロア接着剤をお買い上げいただき誠にありがとうございます。



ご注意

- (1)本書の内容を無断転載することは禁止されています。
- (2)本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本書の内容について万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれ等お気づきの事がありましたら、ご連絡下さい。

<梱包内容>

MODEL: 885008 - 8kg
885016 - 16kg

適用 JIS 規格: 床仕上げ施行用接着剤

JIS A5536:2015 全製品認証取得

9602D および 9609D の標準施行用接着剤

<注意事項>

火気厳禁

- ・ 可燃性ですので、火気と換気にご注意ください。
- ・ ご使用前に缶をよくかき混ぜてから開けてください。
- ・ 混合は体積比 1:1 で行います。
- ・ 2 液を下地床に直接注いで混合しないでください。塗布前に混合してください。
- ・ クラス 4、第一石油類 200 リットル。
- ・ 2 液反応硬化型接着剤エポキシ樹脂溶剤タイプ

<仕様>

サイズ	メタル缶 (A 液/B 液セット) 16kg セットもしくは 8kg セット ノッチ付きコテ付属
色	A 液: 白色 B 液: グレーがかった白色
適用範囲	約 48 m ² /16kg 約 24 m ² /8kg
シックハウス症候群に関する JIS 認証番号	ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレンについて、5 μg 未満/m ² /時間の建築基準法に適合しています。
適用工法	防水工法
適用基材	セメント系 (モルタル・コンクリート)、普通合板、非吸湿床材
時間	塗装間隔時間: 20 分 混合後可使時間: 60 分 硬化時間: 90 分 上記の値は、空流のない、温度 20°C、湿度 60% の環境下での実験室条件です。生産現場では、温度、湿度、風通し、コテのノッチ幅、下地の吸収性などが異なるので多少異なります。
保管	直射日光、高温を避けて保管してください。
保管期間	6 ヶ月

限定保証

弊社の保証規定に関する詳細は

<http://www.descoasia.co.jp/Limited-Warranty.aspx>

をご覧ください。

保証規定

本製品は、米国 DESCO Industries Inc. 社により製造され、日本国内の販売、保守、サービスは、DESCO JAPAN 株式会社が担当するものです。

本製品が万一故障した場合は、製品購入後一年以内については無料で修理調整を行います。ただし、以下の項目に該当する場合は、上記期間内でも保証の対象とはなりません。

- (1) 取扱説明書以外の誤操作、悪用、不注意によって生じた故障。
- (2) 当社以外で行われた修理、改造等による故障。
- (3) 火災、天災、地変等による故障。
- (4) 使用環境、メンテナンスの不備による故障。

保証の対象となるのは、本体で付属品、部品等の消耗は、保証の対象とはなりません。

* 本保証は、上記保証規定により無料修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

* 本保証内容は、日本国内においてのみ有効です。

機器に明らかなる不良がある場合については、下記内容を当社にご連絡下さい。

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1) 機種名または、品番 | 4) ご購入年月日 |
| 2) 製品シリアルナンバー | 5) 御社名、部署名、担当者名 |
| 3) 不良内容(できるだけ具体的に) | 6) 連絡先 |

以上の内容を検討致し返却取扱ナンバーを御社に連絡致します。製品を返却する場合は、返却取扱ナンバーを製品に添付してご返却下さい。

返却ナンバーが表示されていない場合は、保証の対象とならない場合があります。

DESCO ASIA

DESCO JAPAN 株式会社

〒289-1143

千葉県八街市八街い 193-12

Tel: 043-309-4470

<http://www.descoasia.co.jp/>